

硫化銅(Ⅱ) Copper(Ⅱ) Sulfide (CuS)

日本精鉱(株)で開発中の硫化銅(CuS)についてご紹介します。

<用途例>

固体潤滑剤、排水処理剤

<外観>

黒青色粉末



<代表品質>

項目	単位	分析値
全銅量	%	66.5
全硫黄量	%	32.2
水分	%	0.06
かさ比重	g/cm ³	1.25
粒径(D50)	μm	10.5

開発品の詳細についてご興味ございましたらお気軽にお問い合わせください。

<https://www.nihonseiko.co.jp>



本 社
 〒162-0822 東京都新宿区下宮比町3-2
 TEL 03-3235-0021(代表) 03-3235-0031(営業)
 FAX 03-3235-0034

大阪営業所
 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-2-11大同生命南館
 TEL 06-7711-0120
 FAX 06-7711-0121

中瀬製錬所
 〒667-1111 兵庫県養父市吉井1198
 TEL 079-667-2121
 FAX 079-663-5000